



ВИДЫ ТКАНЕЙ
Хлопок / Смесевые ткани



СЕТКА
Сетка 32-62Т



РАКЕЛЬ
Средний 65° Shore
Прямоугольный ракель



ТРАФАРЕТ
Эмульсия, устойчивая к
водным краскам



**РЕЖИМ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ**
2,5-3 минуты при 165°C



ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА
до 6% пигментов
MagnaPrint Eco



ДОБАВКИ
Гель-замедлитель G5567,
Crosslinker 100 S601,
Softener TS Conc G6054



ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно
закрытой таре при
температуре 5-25°C



**ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ**
MSDS предоставляется по
запросу



УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ
После печати краска
удаляется водой с
мягким моющим
средством

MAGNAPRINT BLING

Готовые для печати эластичные базы-металлики

Спектр цветов:

MagnaPrint Bling Silver - G6155
MagnaPrint Bling Gold - G6544
MagnaPrint Bling Bronze

Рекомендации:

Красками MagnaPrint Bling следует печатать ракелем с профилем прямоугольного сечения через сетки 32-62, что обусловлено размером частиц пигментов 10-60 мкм, входящих в их состав.

При исполнении плашечных дизайнов в несколько красок, металлик следует печатать последним цветом, чтобы избежать выщипывания. При печати металлика в качестве подложки, его следует подсушить Flash-сушкой.

Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной печи при температуре 165°C в течение 2,5-3 мин.