



ВИДЫ ТКАНЕЙ

Хлопок / Смесевые ткани



СЕТКА

Сетка 43-61Т



РАКЕЛЬ

Средний 65° Shore
Прямоугольный ракель



ТРАФАРЕТ

Эмульсия устойчивая к водным краскам



РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

1,5-2 минуты сушка
110-150°C



ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА

до 12% MagnaPrint Eco Pigments



ДОБАВКИ

Crosslinker 100



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре 5-25°C



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

MSDS предоставляется по запросу



УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ

После печати краска удаляется водой

AQUAFast 110

G6286 – Aquafast Neutral прозрачная база

G6300 – Aquafast White белая база

Краска на водной основе с низкой температурой полимеризации

Эта серия красок была разработана как продукт с низкой температурой полимеризации для использования на чувствительных к высоким температурам тканях, чтобы избежать проблем миграции или усадки.

Серия AquaFast 110 состоит из следующих продуктов:

AquaFast 110 White – готовая к печати белая кроющая краска. Используется в чистом виде для печати подложки и белого контрастного. Для получения пастельных оттенков цветов в краску добавляются пигменты MagnaPrint® Eco Pigments.

AquaFast 110 Neutral – готовая к печати прозрачная база. Используется для создания ярких оттенков цветов.

Обе базы полностью совместимы между собой и могут быть смешаны в любой пропорции для получения краски определенной яркости и кроющей способности.

Рекомендации:

При печати используются сетки от 43 до 61 нит/см и ракель прямоугольной формы. Печать осуществляется на разогретых печатных столах (30°C).

При печати выставляйте печатный зазор 3-4мм. Старайтесь осуществлять печать за один прогон. При необходимости уменьшите скорость прохода ракеля и добавьте давление.

Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной сушке при температуре 110-150°C в течение 1,5-2 мин

All information is given in good faith but without warranty. They do not release you from testing our products as to their suitability for the intended processes and uses.



MagnaColours® Ltd.

Dodworth Business Park, Upper Cliffe Road,
Dodworth, Barnsley, South Yorkshire,
S75 3SP, United Kingdom

www.magnacolours.com

tel: +44 (0) 1226 731751
fax: +44 (0) 1226 731752
email: info@magnacolours.com

Company registered in England No. 01378495, VAT No. GB 997 3172 70



ISO EN 14001
EMS 41282



ISO EN 9001:2008
F511646